



EPT-1440 R:11-240407

Transmisión EP SAE 80W-90 API GL-4

DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con básicos vírgenes altamente refinados con un 100% de pureza y un paquete de aditivos especiales que proveen características contra la oxidación y el desgaste, además de contar con aditivos de Extrema Presión (EP) para soportar altas cargas y altas temperaturas.

BENEFICIOS

- ◆ Gran protección contra la oxidación y la herrumbre.
- ◆ Reduce costos de operación y mantenimiento por su capacidad lubricante aún en largos periodos de servicio del aceite.
- ◆ Protección adecuada en trabajos de carga moderada a severa de acuerdo a su característica de presión extrema.

PRESENTACIÓN

- ◆ Tambor 208 L
- ◆ Cubeta 19 L
- ◆ Mini Granel

APLICACIÓN

Recomendado para todo tipo de transmisiones estándar automotrices de camiones de carga, tractores, de pasajeros, etc., donde el trabajo es considerado como severo.

ESPECIFICACIONES

Aceite con gran desempeño a bajas temperaturas. Cumple con los requerimientos de las especificaciones:

- ◆ API GL-4
- ◆ MIL-L-2105 D
- ◆ U.S. STEEL 224
- ◆ AGMA 250.04, 251.02
- ◆ Mack GO-H
- ◆ U.S STEEL 224
- ◆ MB 235.1

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J306	80W-90
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	200
Temperatura de Ecurrimiento, °C	ISO 3016	-27
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	17
Índice de Viscosidad	D-2270	95
Densidad @ 20 °C g/ml	D-1250	0.8410
Espuma secuencia I,II,III, ml	D-892	20/0, 50/0, 20/0

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

ISO
9001-2000

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx