



EPT-N/D R:00-120710

TURBINAS HC ISO 32

DESCRIPCIÓN

Turbinas HC es un lubricante elaborado con aceites básicos **Hidrocrackeados** para impartir una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica.

Cuenta con un paquete de aditivos libre de cenizas que le proporcionan mayor resistencia contra la herrumbre, corrosión y oxidación.

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de turbinas industriales de vapor, agua y de gas; protegiéndolas del ataque corrosivo al que están expuestas.

BENEFICIOS

- Gran estabilidad térmica, que reduce la formación de depósitos.
- Alta protección contra la herrumbre y corrosión de las superficies metálicas en contacto.
- También recomendado para la lubricación de compresores de aire.
- Excelentes propiedades a altas y bajas temperaturas.
- Mayor vida útil del aceite en servicio.
- Excelentes propiedades antiespumantes y demulsificantes.

ESPECIFICACIONES

El funcionamiento del aceite **Turbinas HC** satisfacen especificaciones de lubricación de los principales fabricantes de turbinas de gas o vapor como:

- ✓ **General Electric** GEK 28143A, 32568F, 46506D
- ✓ **DIN** 51515-1 Part I, II
- ✓ **DIN** 51517
- ✓ **DIN** 51524
- ✓ **Siemens - Westinghouse** 21 T0591 & 5512573
- ✓ **ISO** 8068
- ✓ **ASTM** D4304, Type I

PRESENTACIÓN

- Granel
- Tambor de 208 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Este producto no causa efectos tóxicos ni efectos adversos significativos a la salud cuando se maneja apropiadamente siguiendo las reglas generales de higiene y seguridad. Almacenar de preferencia en lugar fresco y seco.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	210
Temperatura de Esgurrimiento, °C	D-97	-30
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt.	D-445	32.00
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	5.40
Índice de Viscosidad	D-2270	100
Densidad @ 15 °C, g/ml	D-1298	0.875

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

Felipe Olguín Rodríguez
Asistencia Técnica

ISO
9001-2000

Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Av. del Convento No. 111 Parque Industrial
Santiago Tianguistenco Edo. de México

Tel. (01 713) 135 19 00
Fax 135 27 78, 133 46 13
www.raloy.com.mx
atecnica@raloy.com.mx